

■ خصوصیات شیمیایی و فیزیکی

دو جزئی A B
نوع محصول پودر مایع
رنگ محصول سفید سفید شیری
بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی گالن ۵ لیتری

■ مشخصات کاربری

نسبت اختلاط ۵ لیتر جزء B به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی جزء A
دمای کاربری بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتی گراد
زمان باز حداکثر ۲۰ دقیقه
زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

■ مشخصات فنی

قدرت چسبندگی مطابق با استاندارد isiri 12492
مقاومت کششی اولیه 1.5 MPa
مقاومت کششی بعد از حرارت 1.0 MPa
مقاومت کششی پس از غوطه وری در آب 1.3 MPa
مقاومت کششی بعد از چرخه ذوب و یخندان 1.0 MPa



2COMPONENT
TILE ADHESIVE

چسب کاشی دو جزئی THINSET GROUT



SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

☎ 09124242869 / 88244976-7

📷 Sahand_chemicals

🌐 sahand-chemicals.com

✉ info@sahand-chemicals.com



چسب کاشی دوجزئی

چسب کاشی دوجزئی (اسلب) سهند شیمی، بدون شک، قهرمان خانواده چسب‌های پودری است. این چسب از کوچکترین موزاییک‌ها تا بزرگترین اندازه اسلب را به کف، دیوارها و حتی سقف می‌چسباند. به دلیل انعطاف‌پذیری بالا و نیز مقاومت کششی چسبندگی بسیار زیاد این محصول جهت استفاده در سطوح پرترددی مانند پارکینگ‌ها و یا کف مراکز خرید نیز کاملا مناسب می‌باشد.

مزایا

- انعطاف پذیری بالا
- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
- افزایش قدرت چسبندگی
- زمان کاری‌پذیری بالا
- مناسب برای سیستم‌های سرمایش و گرمایش از کف
- آنتی باکتریال
- سازگار با محیط زیست

کاربرد

- چسباندن کاشی‌های بزرگ (اسلب)
- قابل استفاده در مکان‌هایی که فشار ترافیکی زیادی بر روی سطح وارد می‌شود، مانند پارکینگ‌ها، مجتمع‌های اداری و تجاری، سینماها و ...
- چسباندن کاشی و سرامیک و سنگ نمای ساختمان



میزان مصرف

با توجه به هموار بودن سطح زیر کار و اندازه کاشی، میزان مصرف چسب کاشی می‌تواند متفاوت باشد. در حالت استاندارد هر ۴ تا ۶ کیلوگرم از چسب کاشی دو جزئی سهند شیمی برای پوشش یک متر مربع کافی است.

آماده سازی سطح زیر کار

پیش از استفاده از چسب کاشی باید سطح زیر کار کاملا تمیز و خشک، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.

روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی چسب کاشی دو جزئی سهند شیمی جزء اول (A) باید با ۵ لیتر رزین جزء دوم (B)، توسط همزن برقی مخلوط گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می‌گیرد باید متناسب با میزان حجم کار و سرعت همزن باشد. پودر را به آرامی به رزین اضافه کنید و اختلاط را تا ملاتی یکنواخت و همگن ادامه دهید. به مدت ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت دهید و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می‌باشد. با استفاده از ماله دنداندار، چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نمایید و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید.

* نکات:

- پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می‌باشد.
- در زمان نصب کاشی دمای سطح زیر کار بهتر است بین +۵ تا +۴۰ درجه سانتی‌گراد باشد.
- حداقل بعد از ۲۴ ساعت سطح کاشی‌کاری شده آماده بندکشی می‌باشد.

