



SAHAND
CHEMICALS

POOL
Tile Adhesive

چسب کاشی استخری



SAHAND CHEMICALS Since 1997
Construction Chemicals Producer

☎ 09124242869 / 88244976-7
📷 Sahand_chemicals
🌐 sahand-chemicals.com
✉ info@sahand-chemicals.com



چسب کاشی استخری

POOL
Tile Adhesive

« روش مصرف

هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی از چسب کاشی استخری سه‌سیمی، با ۵ الی ۶ لیتر آب توسط همزن برقی مخلوط می‌گردد. ظرفی که در آن اختلاط صورت می‌گیرد باید متناسب با میزان حجم کار و سرعت همزن باشد. هنگام اختلاط پودر را به آرامی به آب اضافه کنید و اختلاط را تا ملاتی یکنواخت و همگن حاصل شود، ادامه دهید. ۵ دقیقه به ملات فرصت استراحت دهید و پس از کمی اختلاط مجدد، ملات آماده استفاده می‌باشد. با استفاده از ماله دنداندار و با ایجاد شیارهای موازی، چسب را روی سطح مورد نظر اعمال نموده و حداکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه کاشی را نصب نمایید. حداقل بعد از ۲۴ ساعت سطح کاشی کاری شده آماده بندکشی می‌باشد.

* نکات

- پس از اختلاط آب و چسب پودری، حداکثر زمان استفاده از ملات ۱ ساعت می‌باشد.
- در زمان نصب کاشی دمای سطح زیر کار بهتر است بین ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتی‌گراد باشد.
- حداقل بعد از ۲۴ ساعت سطح کاشی کاری شده آماده بندکشی می‌باشد.

« چسب کاشی استخری

استخرها، انواع سونا و جکوزی و آب‌نما و تمامی سطوحی که در تماس دائمی با آب می‌باشند، تفاوتی اساسی با سایر سطوح ندارند. این سطوح ممکن است علاوه بر رطوبت، در معرض تنش‌های شدید دمایی نیز باشند. چسب کاشی استخری سه‌سیمی به دلیل ترکیبات پلیمری در ساختار خود، نه تنها در برابر رطوبت و تنش‌های دمایی مقاوم است بلکه انعطاف‌پذیری نیز دارد. این محصول به سادگی و تنها با افزودن آب قابل استفاده می‌باشد و برای امکانی با سیستم‌های گرمایش/سرمایش از کف نیز انتخاب مناسبی است.

« مشخصات شیمیایی و فیزیکی

نوع محصول پودر
 رنگ محصول سفید
 بسته بندی پاکت ۲۰ کیلوگرمی

« مشخصات کاربری

نسبت اختلاط حدود ۵ لیتر آب به ازای هر پاکت ۲۰ کیلوگرمی
 دمای کاربری بین ۵+ الی ۴۰+ درجه سانتیگراد
 زمان باز حداکثر ۲۰ دقیقه
 زمان کارپذیری حداکثر ۶۰ دقیقه
 آماده برای مصرف حداقل ۷ روز

« مشخصات فنی

قدرت چسبندگی مطابق با استاندارد isiri 12492
 مقاومت کششی اولیه 1.1 MPa
 مقاوت کششی بعد از حرارت 0.9 MPa
 مقاومت کششی پس از غوطه‌وری در آب 1.0 MPa
 مقاومت کششی بعد از چرخه ذوب و یخبندان 0.8 MPa

« ملاحظات

مدت نگهداری یک سال در بسته بندی ارائه شده
 شرایط نگهداری دور از تابش مستقیم نور خورشید و رطوبت
 دمای نگهداری ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد



« مزایا

- مقاومت بالا در برابر آب و رطوبت
- قدرت چسبندگی بالا
- زمان کارپذیری بالا
- مناسب برای سیستم‌های گرمایش و سرمایش از کف
- چسب سیمانی سازگار با محیط زیست



« کاربرد

استخر، سونا بخار، جکوزی، آب‌نما و کلیه مکان‌هایی که در تماس با آب هستند.

« میزان مصرف

با توجه به نوع سطح زیر کار و میزان هموار بودن آن، حدود ۵ کیلوگرم از چسب کاشی استخری سه‌سیمی برای پوشش یک متر مربع کافی است.

« آماده سازی سطح زیر کار

پیش از استفاده از چسب کاشی باید سطح زیر کار کاملاً تمیز و خشک، عاری از چربی، ذرات سست و گرد و غبار باشد.